



**impregnum**

## **Benac 50**

- **mot bakterier, mögel, blånad, alger och lavar**
- **för doppning, sprutning, tryckimpregnering och pensling**

**Benac 50 skyddar ytan, medlet är en ytligt verkande fungicid mot tillväxt av bakterier, mögel, blånad, alger och lavar. Benac 50 är formulerad för att ge hög biologisk effekt med ett brett spektrum.**

# Benac 50 skyddar ytan



**Benac 50** är ett av Keml godkänt bekämpningsmedel och består av ett koncentrat av en kvartär ammoniumförening som är mycket aktiv mot yt-växande mikroorganismer. Den verksamma beståndsdel är n-alkylbensyldimetylammoniumklorid. Registreringsnr 4533. Behörighetsklass 2.

**Benac 50** används mot bakterier, mögel, blånad, alger och lavar på trä, sten, betong och murverk.

**Benac 50** kan användas såväl för tryckimpregnering och doppning av trä som vid sprutning eller pensling av redan angripna ytor.

**Benac 50** spädes i vatten till önskvärd koncentration enligt blandningstabell. Rekommenderad dosering är en vattenlösning på 2% vid tryckimpregnering, 2-4% vid doppning och 5-10% vid sanering eller förebyggande behandling av byggnadsmaterial. Generellt sett räcker 1 liter utspädd Benac 50 till cirka 6 kvm behandlingsyta.

**Benac 50** som sprutas med lågtrycksspruta kräver att helmask används och att kringliggande ytor och bohag skyddas med skyddsplast. Vid alla typer av behandling skall lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsgläögon användas.

**Benac 50** avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål och vatten. Icke sugande ytor, som t ex kakel eller målade ytor sköljs rena med vatten. Ett detaljerat säkerhetsblad för Benac 50 ger fullständig information om risk- och skyddsfraser, avfallshantering etc.

## Blandningstabell Benac 50

Önskad konc. %	Volym konc.	Volym vatten	Volym brukslg	Räcker till m <sup>2</sup>
1%	25	2 475	2 500	15 000,0
2%	25	1 225	1 250	7 500,0
3%	25	808	833	5 000,0
4%	25	600	625	3 750,0
5%	25	475	500	3 000,0
6%	25	392	417	2 500,0
7%	25	332	357	2 142,9
8%	25	288	313	1 875,0
9%	25	253	278	1 666,7
10%	25	225	250	1 500,0

**impregnum**

Impregnum AB  
Makadamgatan 16, 254 64 Helsingborg  
Tel 042-26 37 00, Fax 042-26 37 01  
E-post: [info@impregnum.se](mailto:info@impregnum.se)  
[www.impregnum.se](http://www.impregnum.se)